

**CARPOLY**

You choose the best. We do the best.

Carpoly Chemical Group Co., Ltd.

Jinxi Industrial Zone, Tangxia Town, Pengjiang District, Jiangmen, Guangdong 529085 P.R.C.

Tel: +86-750-357 8544 / 8827 Fax: +86-750-357 8771 Email: bui@carpoly.com

Техническая Спецификация

TD1120**Прозрачный ПУ-грунт(изолятор)**

Область применения:	Фасады, фурнитура, массив, двери, стулья, МДФ		
Способ нанесения:	Покрасочные пистолеты и лаконоливное оборудование		
Рецептура смешивания:		По весу (г):	
Часть А	TD1120	100	
Часть Б	GH862	50	
Растворитель	S-11G	30 - 50	

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	42 ± 1		
Плотность (кг/л):	0.95 ± 1.00		
Вязкость (25° С, в секундах)	ЧАСТЬ А+В+С: 12"- 15" (DIN 4)		
Жизнеспособность:	3 - 4 часа		
Рекомендуемый расход (г/ кв.м):	130-150		
Интервал между слоями:	не менее 2 часов		
Число слоев:	2 - 3		
Время сушки (при 100 г/кв.м и 20° С):	От пыли	15'	
	На отлип	15'	
	До складирования	не менее 24 часов	
Пригодность к шлифовке:	Не ранее чем через 6 часов		
Нанесение других продуктов:	Не ранее чем через 6 часов		
Срок годности:	12 месяцев.		
	После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.		

Подготовка субстрата:

.Тщательная шлифовка и очистка поверхности.

Общие свойства:

Высокая скорость сушки. Возможность использования в качестве грунта - изолятора на МДФ.

Не наносите слой, толще рекомендованного спецификацией, и используйте только рекомендованный отвердитель.

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины.

