

Техническая Спецификация
TD1222
Прозрачный ПУ – Грунт для паркетных полов
Описание:

<i>Область применения:</i>	Массив и шпонированные детали, фасады, точеные части, стулья и погонаж, паркет, деревянные полы.		
<i>Способ нанесения:</i>	Покрасочные пистолеты и лаконаливное оборудование		
<i>Рецептура смешивания:</i>	По весу (г):		
Часть А	Летний период TD1222 100	Зимний период TD1222 100	
Часть Б	GH900 50	GH812 50	
Растворитель	S-11G 40 - 50	S-11G 50 - 60	

Технические характеристики:

<i>Содержание нелетучих веществ (%):</i>	64 ± 1
<i>Плотность (кг/л):</i>	1.05 ± 0.10
<i>Вязкость (25° С, в секундах)</i>	ЧАСТЬ А+В+С: 12"-15" (DIN 4)
<i>Жизнеспособность:</i>	4 часа
<i>Рекомендуемый расход (г/ кв.м):</i>	130 - 160
<i>Интервал между слоями:</i>	не менее 2 часов
<i>Число слоев:</i>	2 - 3
<i>Время сушки (при 100 г/кв.м и 20° С):</i>	От воздействия пыли 15' На отлип 25' До складирования не менее 24 часов
<i>Пригодность к шлифовке:</i>	Не ранее чем через 60 минут
<i>Нанесение других продуктов:</i>	Не ранее чем через 90 минут
<i>Срок годности:</i>	12 месяцев. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.

Подготовка субстрата:

Тщательная шлифовка и очистка поверхности. Возможна окраска морящими составами

Общие свойства:

- Высокая скорость сушки. Возможна шлифовка после 60 минут сушки и нанесение лака через 90 минут
- Хорошо шлифуется
- Равномерно наносится, несмотря на наличие на древесине участков повышенной и пониженной впитываемости.

Особые указания:

Не наносите слой, толще рекомендованного спецификацией, и используйте только рекомендованный отвердитель.

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины.