



Техническая Спецификация

TD1270

Прозрачный ПУ грунт

Область применения:	Фасады, фурнитура, массив, двери, стулья															
Способ нанесения:	Покрасочные пистолеты и лаконоливное оборудование															
Рецептура смешивания:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: center;">По весу (г):</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Часть А</td> <td style="text-align: center;">TD1270</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Часть Б</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Растворитель</td> <td style="text-align: center;">GH827</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">S-11G</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">30 - 50</td> </tr> </table>			По весу (г):	Часть А	TD1270	Часть Б	100	Растворитель	GH827		50		S-11G		30 - 50
	По весу (г):															
Часть А	TD1270															
Часть Б	100															
Растворитель	GH827															
	50															
	S-11G															
	30 - 50															
Технические характеристики:																
Содержание нелетучих веществ (%):	54 ± 1															
Плотность (кг/л):	1.30 ± 0,05															
Вязкость (25° С, в секундах)	ЧАСТЬ А+В+С: 9"- 12" (DIN 4)															
Жизнеспособность:	3 - 5 часа															
Рекомендуемый расход (г/ кв.м):	130-150															
Интервал между слоями:	не менее 2 часов															
Число слоев:	2 - 3															
Время сушки (при 100 г/кв.м и 20° С):	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">От пыли</td> <td style="text-align: right;">20'</td> </tr> <tr> <td>На отлип</td> <td style="text-align: right;">20'</td> </tr> <tr> <td>До складирования</td> <td style="text-align: right;">не менее 24 часов</td> </tr> </table>		От пыли	20'	На отлип	20'	До складирования	не менее 24 часов								
От пыли	20'															
На отлип	20'															
До складирования	не менее 24 часов															
Пригодность к шлифовке:	Не ранее чем через 6 часов															
Нанесение других продуктов:	Не ранее чем через 6 часов															
Срок годности:	<p>12 месяцев.</p> <p>После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.</p>															

Подготовка субстрата:

.Тщательная шлифовка и очистка поверхности.

Общие свойства:

TD1270 - это полиуретановый грунт общего назначения. В частности, он хорошо сопротивляется отслоению, укрывист и хорошо шлифуется.

Не наносите слой, толще рекомендованного спецификацией, и используйте только рекомендованный отвердитель.

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее **30%** от указанной величины.

