

## Техническая Спецификация

**YM64\***
**Прозрачный ПУ-лак для паркетных полов**

Описание:	
Область применения:	Паркет, деревянные полы
Способ нанесения:	Покрасочные пистолеты и лаконоливное оборудование
Рецептура смешивания:	По весу (г):
Часть А	YM64*                    100
Часть Б	GH812                    50
Растворитель	S-11G                     40 - 50
<i>Технические характеристики:</i>	
Содержание нелетучих веществ (%):	60 ± 2
Плотность (кг/л):	1.05 ± 1.15
Вязкость (25° С, в секундах)	ЧАСТЬ А+В+С: 11" - 13" (DIN 4)
Жизнеспособность:	4 часа
Рекомендуемый расход (г/ кв.м):	110 - 130
Интервал между слоями:	не менее 2 часов
Число слоев:	1 - 2
Время сушки (при 100 г/кв.м и 20° С):	От воздействия пыли                    30'
	На отлип                                    30'
	До складирования    не менее 24 часов
Пригодность к шлифовке:	Не ранее чем через 8 часов
Нанесение других продуктов:	Не ранее чем через 8 часов
Срок годности:	12 месяцев. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.

**Подготовка субстрата:**

Тщательная шлифовка и очистка поверхности. Возможна окраска морящими составами

**Общие свойства:**

Полиуретановый лак YM64\*-это лак, который гарантирует высокую стойкость к образованию царапин и износостойкость. Особенно рекомендуется для паркетных полов. Прекрасная растекаемость

**Особые указания:**

Не наносите слой, толще рекомендованного спецификацией, и используйте только рекомендованный отвердитель.

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины.