

SY2101
Матовая черная ПУ эмаль

Описание:	
Область применения:	Фасалы, двери, точеные детали
Способ нанесения:	Покрасочные пистолеты и лаконоливное оборудование
Рецептура смешивания:	По весу (г):
Часть А	SY2101 100
Часть Б	GH822 50
Растворитель	S-11G 50 - 60
<i>Технические характеристики:</i>	
Содержание нелетучих веществ (%):	68 ± 2
Плотность (кг/л):	1.25 ± 0.05
Вязкость (25° С, в секундах)	ЧАСТЬ А+В+С: 15" - 17" (DIN 4)
Жизнеспособность:	>2 часов
Рекомендуемый расход (г/ кв.м):	130-150
Интервал между слоями:	не менее 2 часов
Число слоев:	1
Время сушки (при 100 г/кв.м и 20° С):	От воздействия пыли 15' На отлип 25' До складирования не менее 24 часов
Пригодность к шлифовке:	Не ранее чем через 4 часа
Нанесение других продуктов:	Не ранее чем через 4 часа
Срок годности:	12 месяцев. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.

Подготовка субстрата:

Грунование пигментными ПУ или ПЭ грунтами.

Общие свойства:

Матовые отделочные эмали с высокой скоростью сушки и отличной твердостью. Эта эмаль прекрасно подходит для автоматических лаконоливных окрасочных линий с сушильными камерами. При нанесении распылением показывает хорошую технологичность, равномерную матовость и отличную укрывистость на торцевых поверхностях.

Особые указания:

Не наносите слой, толще рекомендованного спецификацией, и используйте только рекомендованный отвердитель.

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины.