

**CARPOLY**

You choose the best. We do the best.

Carpoly Chemical Group Co., Ltd.

Jinxi Industrial Zone, Tangxia Town, Pengjiang District, Jiangmen, Guangdong 529085 P.R.C.

Tel: +86-750-357 8544 / 8827 Fax: +86-750-357 8771 Email: bui@carpoly.com

Техническая Спецификация

TD8700*Прозрачный Акриловый грунт*

Область применения:	Фасады, фурнитура, массив, двери, стулья	
Способ нанесения:	Покрасочные пистолеты и лаконоливное оборудование	
Рецептура смешивания:	По весу (г):	
Часть А	TD8700	100
Часть Б	GH863	50
Растворитель	S-11G	70 - 90

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	62 ± 1	
Плотность (кг/л):	1.00 ± 1.05	
Вязкость (25° С, в секундах)	ЧАСТЬ А+В+С: 12"- 15" (DIN 4)	
Жизнеспособность:	3 - 4 часа	
Рекомендуемый расход (г/ кв.м):	130-150	
Интервал между слоями:	не менее 2 часов	
Число слоев:	2 - 3	
Время сушки (при 100 г/кв.м и 20° С):	От пыли	10'
	На отлип	15'
	До складирования	не менее 24 часов
Пригодность к шлифовке:	Не ранее чем через 8 часов	
Нанесение других продуктов:	Не ранее чем через 6 часов	
Срок годности:	12 месяцев.	
	После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.	

Подготовка субстрата:

Тщательная шлифовка и очистка поверхности.

Общие свойства:

TD8700 совершенно прозрачное грунтовое покрытие с повышенным сухим остатком. Отлично шлифуется. Покрытие не меняет цвета при солнечном облучении и предохраняет древесину от пожелтения. Подходит для закрытопористой отделки

Грунт идеально подходит для светлых пород – ясеня, клена, дуба, березы.

Защитные свойства грунта снижаются на хвойных породах – сосне, ели, лиственнице и т.п., которые содержат смолы и более склонны к пожелтению на солнечном свете.

Для уменьшения времени сушки возможна замена отвердителя на GH812 / GH862(ухудшается твердость)

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Тех-

