



CARPOLY

You choose the best. We do the best.

Carpoly Chemical Group Co., Ltd.

Jinxi Industrial Zone, Tangxia Town, Pengjiang District, Jiangmen, Guangdong 529085 P.R.C.

■ Tel: +86-750-357 8544 / 8827 ■ Fax: +86-750-357 8771 ■ Email: bui@carpoly.com

Техническая Спецификация

JYS***

Патина металлизированная

Описание:

Область применения:	Окраска плоских, точеный, фрезерованных деталей, кухонных фасадов												
Способ нанесения:	Распыление												
Базовые цвета (***):	<table border="0"> <tr> <td>901 - золото</td> <td>907 - черный</td> </tr> <tr> <td>902 - серебро</td> <td>908 - светящийся синий</td> </tr> <tr> <td>903 - белый</td> <td>909 - красно-коричневый</td> </tr> <tr> <td>904 - красный</td> <td>910 - ярко-красный</td> </tr> <tr> <td>905 - бронзово-золотой</td> <td>911 - светящийся золотой</td> </tr> <tr> <td>906 - медно-коричневый</td> <td></td> </tr> </table>	901 - золото	907 - черный	902 - серебро	908 - светящийся синий	903 - белый	909 - красно-коричневый	904 - красный	910 - ярко-красный	905 - бронзово-золотой	911 - светящийся золотой	906 - медно-коричневый	
901 - золото	907 - черный												
902 - серебро	908 - светящийся синий												
903 - белый	909 - красно-коричневый												
904 - красный	910 - ярко-красный												
905 - бронзово-золотой	911 - светящийся золотой												
906 - медно-коричневый													
Способ разбавления:	Разбавляются разбавителем S-11GP(разбавитель для патины) от 1:2 до желаемой насыщенности цвета. При разбавлении ацетоном или остальными возможными растворителями патина теряет свою стабильность, сворачивается, расслаивается в смеси!												

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	в зависимости от цвета 75 ± 2
Плотность (кг/л):	JYS*** - $1,25 \pm 0,10$
Вязкость (25° С, в секундах)	JYS*** - 25 ± 1
Светостойкость:	Отличная для применения внутри помещений, не рекомендуется для применения вне помещений.
Последующие покрытия:	Нитроцеллюлозные, акриловые и полиуретановые покрытия
Время сушки	
На отлип:	≥ 5 минут
До складирования:	≥ 24 часа
Срок годности:	12 месяцев. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.

Подготовка субстрата:

Тщательная шлифовка и очистка поверхности.

Общие свойства:

JYS*** легко удаляется после высыхания при помощи шлифовального блока, металлической ваты или скотч-брайта. После удаления излишков материал оставляет на поверхности ярко выраженный рисунок.

Особые предписания:

Продукт может давать осадок, который легко устраняется перемешиванием.

Итоговый результат может отличаться для разных типов древесины и используемых разбавителей. При разработке технологии окраски учтите время полного высыхания патины и проверьте адгезию последующих покрытий.

Внимание!

Перед применением тщательно перемешайте продукт для устранения осадка.

Испытайте на образце.

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины.