



CARPOLY
You choose the best. We do the best.

Carpoly Chemical Group Co., Ltd.

Jinxi Industrial Zone, Tangxia Town, Pengjiang District, Jiangmen, Guangdong 529085 P.R.C.

■ Tel: +86-750-357 8544 / 8827 ■ Fax: +86-750-357 8771 ■ Email: bui@carpoly.com

Техническая Спецификация

P***

Патинол - гармонизирующий глейз

Описание:

Область применения:	Фасады, точеные части, стулья, погонаж
Способ нанесения:	Распыление, кисть, растир
Базовые цвета (***):	280 - Красно-коричневый 480 - Орех 580 - Чёрно-коричневый 850 - Кофе 990 - Коричневый 995 - Красное дерево

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	P280 - 30 ± 2 P480 - 40 ± 2 P580 - 40 ± 2 P850 - 40 ± 2 P990 - 40 ± 2 P995 - 40 ± 2
Плотность (кг/л):	P*** - 1,20 ± 0,05
Вязкость (25° С, в секундах)	P*** - 25 ± 1
Светостойкость:	Хорошая для применения внутри помещений, недостаточная для применения вне помещений.
Последующие покрытия:	При нанесении распылением возможно перекрытие нитроцеллюлозными или полиуретановыми лаками. При необходимости нанесения УФ-отверждаемых или полиэфирных слоев, необходимо нанесение промежуточного слоя грунта.
Время сушки(100г/м ² при 20°С):	5 – 6 часов
Срок годности:	12 месяцев. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.

Общие свойства:

Глейзы серии Р*** позволяют получить максимальную однородность цвета на пёстрых породах древесины. В результате высокого содержания нелетучих веществ, глейз прекрасно заполняет поры и приглаживает волокна лучше, чем обычная морилка.

Возможные способы применения:

Распыление (ручными, вращающимися или качающимися пистолетами): поскольку **продукт требует последующей растирки**, его следует разбавить медленно сохнущим разбавителем – S11-G в количестве от 100% до 300% по весу.

Если необходимо получить бледный оттенок цвета, то вместо разбавителя следует использовать бесцветную версию глейза – SN800A и разбавлять эту смесь следует меньше. Этот способ позволяет сохранить свойства продукта и даёт возможность нанести на матовую полиуретановую эмаль для получения «Венецианского стиля» в отделке **(нанесение пигментированных полиуретановых матовых финишных покрытий не менее, чем за 24 часа до Р***).**

Серия глейзов Р*** может также наноситься кистью, при условии, что излишки протираются.

Особые предписания:

Итоговый результат может отличаться для разных типов древесины и используемых разбавителей. При разработке технологии окраски учтите время полного высыхания глейза и проверьте адгезию последующих покрытий.

Внимание!

Перед применением тщательно перемешайте продукт для устранения осадка. Испытайте на образце.

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины.

