

Техническая Спецификация

RSY8903
Матовая белая ПУ эмаль

Описание:													
Область применения:	Фасады, двери, точеные детали												
Способ нанесения:	Покрасочные пистолеты и лаконоливное оборудование												
Рецептура смешивания:	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td>По весу (г):</td> </tr> <tr> <td>Часть А</td> <td>RSY8903</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Часть Б</td> <td>IMH08/GH812</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Растворитель</td> <td>S-11G</td> <td>50 - 60</td> </tr> </table>			По весу (г):	Часть А	RSY8903	100	Часть Б	IMH08/GH812	50	Растворитель	S-11G	50 - 60
		По весу (г):											
Часть А	RSY8903	100											
Часть Б	IMH08/GH812	50											
Растворитель	S-11G	50 - 60											
<i>Технические характеристики:</i>													
Содержание нелетучих веществ (%):	77 ± 2												
Плотность (кг/л):	1.55 ± 0.05												
Вязкость (25° С, в секундах)	ЧАСТЬ А+В+С: 15" - 17" (DIN 4)												
Жизнеспособность:	>2 часов												
Рекомендуемый расход (г/ кв.м):	130-150												
Интервал между слоями:	не менее 2 часов												
Число слоев:	1												
Время сушки (при 100 г/кв.м и 20° С):	<table border="0"> <tr> <td>От воздействия пыли</td> <td>15'</td> </tr> <tr> <td>На отлип</td> <td>25'</td> </tr> <tr> <td>До складирования</td> <td>не менее 24 часов</td> </tr> </table>	От воздействия пыли	15'	На отлип	25'	До складирования	не менее 24 часов						
От воздействия пыли	15'												
На отлип	25'												
До складирования	не менее 24 часов												
Пригодность к шлифовке:	Не ранее чем через 4 часа												
Нанесение других продуктов:	Не ранее чем через 4 часа												
Срок годности:	12 месяцев. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.												
Подготовка субстрата: Грунтование пигментными ПУ или ПЭ грунтами.													
Общие свойства: Матовые отделочные эмали с высокой скоростью сушки и отличной твердостью. Эта эмаль прекрасно подходит для автоматических лаконоливных окрасочных линий с сушильными камерами. При нанесении распылением показывает хорошую растекаемость, равномерную матовость и отличную укрывистость на торцевых поверхностях, и отличную стойкость к истиранию.													
Особые указания: Не наносите слой, толще рекомендованного спецификацией, и используйте только рекомендованный отвердитель.													
Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины.													