

TD1224
**Прозрачный ПУ – Грунт для
столешици**

Описание:													
Область применения:	Массив и шпонируемые детали, фасады, точеные части, стулья и погонаж.												
Способ нанесения:	Покрасочные пистолеты и лаконоливное оборудование												
Рецептура смешивания:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 30%; text-align: right;">По весу (г):</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">Часть А</td> <td>TD1224</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Часть Б</td> <td>GH901</td> <td style="text-align: right;">50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Растворитель</td> <td>S-11G</td> <td style="text-align: right;">40 - 50</td> </tr> </tbody> </table>			По весу (г):	Часть А	TD1224	100	Часть Б	GH901	50	Растворитель	S-11G	40 - 50
		По весу (г):											
Часть А	TD1224	100											
Часть Б	GH901	50											
Растворитель	S-11G	40 - 50											
<i>Технические характеристики:</i>													
Содержание нелетучих веществ (%):	69 ± 1												
Плотность (кг/л):	1.3 ± 1.35												
Вязкость (25° С, в секундах)	ЧАСТЬ А+В+С: 12"-15" (DIN 4)												
Жизнеспособность:	4 часа												
Рекомендуемый расход (г/ кв.м):	130 - 160												
Интервал между слоями:	не менее 2 часов												
Число слоев:	2 - 3												
Время сушки (при 100 г/кв.м и 20° С):	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">От воздействия пыли</td> <td style="text-align: right;">20'</td> </tr> <tr> <td>На отлип</td> <td style="text-align: right;">25'</td> </tr> <tr> <td>До складирования</td> <td style="text-align: right;">не менее 12 часов</td> </tr> </table>	От воздействия пыли	20'	На отлип	25'	До складирования	не менее 12 часов						
От воздействия пыли	20'												
На отлип	25'												
До складирования	не менее 12 часов												
Пригодность к шлифовке:	Не ранее чем через 8 часов												
Нанесение других продуктов:	Не ранее чем через 8 часов												
Срок годности:	12 месяцев. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.												
Подготовка субстрата: Тщательная шлифовка и очистка поверхности. Возможна окраска морящими составами													
Общие свойства: <ul style="list-style-type: none"> • Высокая прозрачность • Прекрасная растекаемость • Подходит для з/п отделки • Хорошо шлифуется • Равномерно наносится, несмотря на наличие на древесине участков повышенной и пониженной впитываемости. 													
Особые указания: Не наносите слой, толще рекомендованного спецификацией, и используйте только рекомендованный отвердитель.													
Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины.													