

TD1338
Прозрачный ПУ - грунт

Область применения:	Фасады, фурнитура, массив, двери, стулья		
Способ нанесения:	Покрасочные пистолеты и лаконоливное оборудование		
Рецептура смешивания:		По весу (г):	
	Часть А	TD1338	100
	Часть Б	GH901	50
	Растворитель	S-11G	30 - 50

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	52.5 ± 2		
Плотность (кг/л):	1.75 ± 0.05		
Вязкость (25° С, в секундах)	ЧАСТЬ А+В+С: 12"- 15" (DIN 4)		
Жизнеспособность:	3 - 4 часа		
Рекомендуемый расход (г/ кв.м):	130-150		
Интервал между слоями:	не менее 2 часов		
Число слоев:	2 - 3		
Время сушки (при 100 г/кв.м и 20° С):	От пыли	20'	
	На отлип	20'	
	До складирования	не менее 24 часов	
Пригодность к шлифовке:	Не ранее чем через 6 часов		
Нанесение других продуктов:	Не ранее чем через 6 часов		
Срок годности:	12 месяцев. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.		

Подготовка субстрата:

Тщательная шлифовка и очистка поверхности.

Общие свойства:

TD1338 - это полиуретановый грунт общего назначения. В частности, он хорошо сопротивляется отслоению, укрывист и хорошо шлифуется.

Альтернативные отвердители:

Возможна замена родного отвердителя на RGH200 в количестве 15 - 20% для увеличения тиксотропных свойств материала.

Не наносите слой, толще рекомендованного спецификацией, и используйте только рекомендованный отвердитель.

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины.