



CARPOLY

You choose the best. We do the best.

Carpoly Chemical Group Co., Ltd.

Jinxi Industrial Zone, Tangxia Town, Pengjiang District, Jiangmen, Guangdong 529085 P.R.C.

■ Tel: +86-750-357 8544 / 8827 ■ Fax: +86-750-357 8771 ■ Email: bui@carpoly.com

Техническая Спецификация

YM52*

Прозрачный ПУ - лак

Область применения:	Плоские детали, двери, погонаж, точеные детали		
Степень блеска:	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70		
Способ нанесения:	Покрасочные пистолеты и лаконоливное оборудование		
Рецептура смешивания:		По весу (г):	
	Часть А	YM52*	100
	Часть Б	GH816	30
	Растворитель	S-11G	60 - 70

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	52 ± 2		
Плотность (кг/л):	0.95±1.05		
Вязкость (25° С, в секундах)	ЧАСТЬ А+В+С: 11"- 13" (DIN 4)		
Жизнеспособность:	2 - 4 часов		
Рекомендуемый расход (г/ кв.м):	120 - 150		
Интервал между слоями:	не менее 2 часов		
Число слоев:	1 - 2		
Время сушки (при 100 г/кв.м и 20° С):	От пыли	30'	
	На отлип	30'	
	До складирования	не менее 12 часов	
Пригодность к шлифовке:	Не ранее чем через 6 часов		
Нанесение других продуктов:	Не ранее чем через 6 часов		
Срок годности:	12 месяцев.		
	После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.		

Подготовка субстрата:

Тщательная шлифовка и очистка поверхности.

Общие свойства:

Серия YM52* - 'матовые лаки широкого применения, имеет высокий сухой остаток. YM52* обеспечивает равномерность гладкости и матовости поверхности и ее хорошую твердость

Не наносите слой, толще рекомендованного спецификацией, и используйте только рекомендованный отвердитель.

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины.

